

Luvas estéreis de látex para salas limpas, que proporcionam conforto e flexibilidade

- **Proteção adicional:** o design flexível, porém robusto, das luvas estéreis para salas limpas BioClean™ Advance BASL facilita o uso duplo, para uma camada protetora adicional
- **Recursos aprimorados:** Essas luvas para salas limpas apresentam uma superfície texturizada nos dedos, o que melhora os níveis de aderência, enquanto o punho com contas proporciona maior estabilidade e evita que se rasgue ao ser colocado
- **Redução dos riscos de contaminação:** As luvas de látex estéreis sem pó BioClean™ Advance BASL são esterilizadas por irradiação gama e vêm em uma embalagem EasyTear sem partículas, diminuindo os riscos de contaminação por partículas em ambientes de sala limpa



ATENÇÃO: O uso seguro dessas luvas por indivíduos sensíveis ao látex ainda não foi estabelecido. Este produto contém látex de borracha natural, que pode causar reações alérgicas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Design amigável para uso duplo:** Para proteção diária conveniente das mãos
- **Superfície texturizada dos dedos:** Para luvas estéreis com aderência reforçada
- **Embalagem EasyTear não-particulada:** Menos riscos de contaminação
- **Certificado de Aprovação:** Produto com Certificado de Aprovação (CA) Nº 40.776



Advance BASL

Luva de látex estéril descartável para salas limpas

FICHA TÉCNICA

	Informações sobre o produto
Material	Látex de borracha natural
Cor	Natural
Forma	Para mão específica
Punho	Com rebordo
Normas de fabricação/auditoria de SGQ	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Regulatório	CE 0493, UKCA, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Contato com alimentos, Categoria III
Acondicionamento	1 par por carteira interna de PE; 1 carteira por bolsa EasyTear PE lacrada; 10 bolsas por pacote externo de PE selado; 20 pacotes externos por caixa forrada (200 pares). Embalagens mais sustentáveis: Essas luvas de látex estéreis são embaladas em embalagens plásticas recicláveis* e entregues em caixas de papelão reciclado. *O envoltório interno, a bolsa, o saco e o revestimento são feitos de filme à base de polietileno (PE). Sempre verifique o status de reciclável local, pois esses materiais podem não ser considerados adequados para reciclagem em sua localidade.
Armazenamento	Mantenha-o longe da luz solar direta; armazene-o em um local seco e mantenha-o na embalagem original. Mantenha-se afastado de fontes de ozônio. Se os produtos forem armazenados adequadamente, conforme indicado, eles não perderão seu desempenho nem mudarão significativamente suas características. Se os produtos puderem ser afetados pelo envelhecimento ou pelo armazenamento, a data de validade será mencionada nos materiais de embalagem.
País de origem	Malásia
Tamanhos disponíveis	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Superfície externa da luva	Dedos com textura
Internal Glove Surface	Cloradas
Método de esterilização	Irradiação GAMMA (25 kGy)
Dose mínima de esterilização	25kGy
Nível de garantia de esterilidade	10 ⁻⁶
Aula de Sala Limpa	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Prazo de validade	Cinco (05) anos a partir da data de fabricação.
Testada para uso com medicamentos quimioterápicos	Não
Nível de proteína	50 µg/g ou menos de proteína total extraível
Antiestática	Não



Advance BASL

Luva de látex estéril descartável para salas limpas

Propriedades físicas								Método de teste
Tamanhos	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
Comprimento (mm/pol.)	295/11,6							
Largura da palma (mm/in)	77/3	83/3,3	89/3,5	95/3,7	102/4	108/4,3	114/4,5	
Ausência de orifícios	Nível 2 de Desempenho de NQA 1,5							EN 374-2
Contagem usual de partículas $\geq 0,5\mu\text{m}$ (partes/cm ²)	<2000							IEST-RP-CC005.4
Espessura mínima da palma da parede simples (mm/mil)	0.20 / 7.87							EN 455-2
Espessura mínima do dedo de parede simples (mm/mil)	0.24 / 9.44							EN 455-2
Espessura mínima do punho de parede simples (mm/mil)	0.18 / 7.09							EN 455-2
Resistência à tração final (MPa) Durante o envelhecimento	Min. 14							ASTM D412-06a
Força na ruptura (N) durante o envelhecimento	$\geq 9\text{N}$							EN 455-2

TEOR IÔNICO

Concentração em $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Usual	Concentração em $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Usual
Amônia	< 0.05	Nitrato	< 0.50
Brometo	< 0.01	Nitrito	< 0.01
Cálcio	< 0.80	Fosfato	< 0.01
Cloreto	< 1.80	Potássio	< 0.08
Flúor	< 0.01	Sódio	< 0.08
Lítio	< 0.01	Sulfato	< 0.22
Magnésio	< 0.05	Zinco	< 0.60

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

TAMANHO	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Nº DO NOVO PEDIDO	BASL6.0	BASL6.5	BASL7.0	BASL7.5	BASL8.0	BASL8.5	BASL9.0

CONFORMIDADE COM NORMAS DE DESEMPENHO/REGULAMENTOS



Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
EUA T: +1 800 800 0444
EUA F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Região América Latina e Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.



