

Gants stériles en néoprène, résistants aux risques chimiques et parfaits pour les applications en salle blanche

- **Durabilité améliorée** : La formulation unique en néoprène des gants stériles BioClean™ Suprene BSNS allie résistance et durabilité, tout en protégeant contre divers produits chimiques.
- **Protection contre les allergies** : Fabriqués à partir de polymères synthétiques sans latex, ces gants jetables non poudrés éliminent le risque d'allergies au latex de type I.
- **Réduction des risques de contamination** : Ces gants stériles pour salle blanche sont également présentés dans un emballage EasyTear non particulaire, ce qui réduit le risque de contamination lors de l'entrée dans l'environnement de la salle blanche.
- **Confort élevé** : Grâce à leur forme ergonomique et spécifique à la main, ces gants stériles combinent un excellent confort et une excellente tenue, ce qui les rend parfaits pour être utilisés comme sous-gants lors de l'enfilage de deux gants.
- **ATTENTION** : Veuillez contacter le service clientèle d'Ansell pour connaître les temps de perméation et les recommandations spécifiques aux médicaments de chimiothérapie.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Unique neoprene formulation:** Résistance chimique, durabilité et solidité
- **Conception sans latex** : les risques d'allergie au latex de type I sont éliminés
- **Conception spécifique à la main** : Une coupe ergonomique, pour une meilleure dextérité et une meilleure



Suprene BSNS

Gant de salle blanche en néoprène (polychloroprène) stérile et jetable

FICHE TECHNIQUE



Information sur le produit	
Matériau	Néoprène (polychloroprène)
Couleur	Vert
Forme	Spécifique main gauche/main droite
Poignet	Bord roulé
Fabrication/Normes de vérification SMQ	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Affaires réglementaires	ASTM D6978, CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, ISO 9001:2008, Catégorie III
Emballage	Une paire par pochette intérieure en polyéthylène; une pochette par sac scellé EasyTear en polyéthylène; 10 sachets par sac extérieur scellé en polyéthylène; 20 sacs extérieurs par boîte doublée (200 paires)
Pays d'origine	Indonésie
Tailles disponibles	6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9
Teneur en poudre	Non poudrée
Surface externe du gant	Doigts et paume texturé
Internal Glove Surface	Enduction polymère
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Dose minimale de stérilisation	25kGy
Niveau d'assurance de stérilité	10 ⁻⁶
Classe de Salle Blanche	Classe 10/ISO Classe 4 & EU GMP Grade A/B et autres salles blanches stériles
Durée de conservation	Cinq (5) ans à partir de la date de fabrication.
Résistance éprouvée à différents agents chimiothérapeutiques	Oui
Teneur en protéines	S.O : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel



Suprene BSNS

Gant de salle blanche en néoprène (polychloroprène) stérile et jetable

Propriétés physiques								Méthode d'essai
Tailles	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	
Longueur (mm)	300/12							EN 420
Largeur de la paume (mm/in)	77/3	83/3.2	89/3,5	95/3,7	102/4	108/4,2	114/4,4	
Taux de micro-trous	Niveau de performance 2 NQA 1,5							EN 374-2
Nombre de particules typiques $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (nombre/cm ²)	< 1 500							IEST-RP-CC005.4
Épaisseur minimale de paume, paroi unique (mm/mils)	0.16 / 6.30							EN 455-2
Épaisseur minimale des doigts, paroi unique (mm/mils)	0.18 / 7.09							EN 455-2
Épaisseur minimale du poignet, paroi unique (mm/mils)	0.12 / 4.72							EN 455-2
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	$\geq 9 \text{ N}$							EN 455-2

TENEUR IONIQUE

Concentration en Qg/cm ²	Valeur typique	Concentration en Qg/cm ²	Valeur typique
Ammonium	0.004	Nitrate	3.841
Bromure	Non détecté	Nitrite	Non détecté
Calcium	3.000	Phosphate	Non détecté
Chlorure	0.899	Potassium	0.583
Fluorure	Non détecté	Sodium	0.410
Lithium	Non détecté	Sulfate	0.079
Magnésium	0.028	Zinc	0,062

INFORMATION DE COMMANDE

TAILLE	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BSNS-60	BSNS-65	BSNS-70	BSNS-75	BSNS-80	BSNS-85	BSNS-90

NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télec. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
Tél. : +603 8310 6688
Télec. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US Tél. : 1 800 800-0444
US Téléc. : 1 800 800-0445
CA Tél. : 1 800 363 8340

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Télec. : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
Tél. : +44 1638 663338
Télec. : +44 1638 668890

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

