

非无菌洁净室袖套，用于防止化疗药物进入

- **优化防护：** BioClean™ 化疗防护袖套专为抵御多种化疗药物而设计，采用超声波粘合接缝和防护胶带，安全性更高
- **保证清洁：** 这些化疗防护服由 CleanTough™ 材料制成，轻便、低绒
- **确保屏障 防护：** BioClean-C™ 化疗防护袖套已通过 ASTM F739-12 渗透标准测试
- **最大限度地提高实用性：** 这款均码无菌袖套设计简便，便于快速穿戴

Key Features and Benefits

- **超声波粘合接缝：** 使袖套紧密贴合
- **轻质、低绒的毛 CleanTough™ 织物：** 舒适耐用
- **符合 ASTM F739-12标准：** 确保渗透防护

行业

- 受控和关键环境
- 生产和制造
- 实验室和研究





BioClean-C™ Sleeve Covers BCSC

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

材料	CleanTough™
审计标准	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
标准	ASTM F739, CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13935-2, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, III 类
存储	存放在40°C以下干燥、阴凉的地方，避免阳光直射和荧光
原产国	中国
洁净室级别	ISO第4类
保质期	Five (5) years from date of manufacture.
结构	Ultrasonically bonded seams covered with protective tape
特点	低微粒

粒子脱落试验法结果

测试	结果
粒子脱落 (汉姆克滚筒试验法)	$\geq 0.5\mu\text{m}$ (颗粒数/分) <1700

ASTM F739-12 测试方法结果

药物	平均突破时间 (MBT), 分钟 Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ /min
顺铂	>480
卡莫司汀	>480
环磷酰胺	>480
盐酸多柔比星	>480
5-氟尿嘧啶	>480
甲氨蝶呤	>480
依托泊苷	>480
紫杉醇	>480
噻替派	>456

结果由经认可的外部测试实验室在可控制的实验室条件下获得。

尺寸表

通用型



BioClean-C™ Sleeve Covers BCSC

材料性能测试结果

测试	结果	性能等级	PERFORMANCE STANDARD
耐磨性	>10 cycles	1	EN 12947-2
刺穿阻力	>5 N	1	EN ISO 13996
横向 (CD) 抗梯形撕裂性	>10 N	1	EN ISO 9073-4
纵向 (MD) 抗梯形撕裂性	>10 N	1	EN ISO 9073-4
横向 (CD) 拉伸强度	>30 N	1	EN ISO 13934-1
纵向 (MD) 拉伸强度	>30 N	1	EN ISO 13934-1
抗液体渗透 – 30% H ₂ SO ₄	>90%	3	ISO 6530
抗液体渗透 – 10%氢氧化钠	>90%	3	ISO 6530
抗液体渗透 – 邻二甲苯	>90%	3	ISO 6530
抗液体渗透 – 正丁醇	>90%	3	ISO 6530
液体渗透 – 30% H ₂ SO ₄	<1%	3	ISO 6530
液体渗透 – 10%氢氧化钠	<1%	3	ISO 6530
液体渗透 – 邻二甲苯	<1%	3	ISO 6530
液体渗透 – 正丁醇	<1%	3	ISO 6530
接缝强度 ¹	>50 N	2	ISO 13935-2

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

Ansell Healthcare Europe NV
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区

Ansell Global Trading Center
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区

Ansell Healthcare Products LLC
US 电话: +1 800 800 0444
US 传真: +1 800 800 0445
CA 电话: +1 800 363 8340

拉丁美洲和加勒比地区

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚

Ansell Limited
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

英国

Ansell Nitritex
电话: +44 1638 663338
传真: +44 1638 668890

性能标准与监管合规

CE 0598



TYPE PB [6]



PARTIAL BODY PROTECTION ONLY

Ansell、®和™均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否合适或适当，安思尔不承担任何责任。

有关防护服用于细胞毒性药物的具体数据，请参阅产品验证包或联系安思尔客服。用于防护此类药物的防护服必须根据所用化学品的类型进行选择。

