

Läpäisevyyssajat ja hajoamistiedot EN ISO 374:2016:n mukaan

AlphaTec® CSM eristyskäsine 85-304

	Kemikaali	CAS-numero	Läpäisy aika (min)	Suojausindeksi	Hajoaminen (%)	Osa
	Metanoli	67-56-1	232	4	24.3	Ranneke
	Metanoli	67-56-1	376	5	18.9	Kämmen
	Typpihappo 65 %	7697-37-2	> 480	6	-3	Ranneke
	Typpihappo 65 %	7697-37-2	> 480	6	-2	Kämmen
	Vetyperoksidi 30 %	7722-84-1	> 480	6	-9.3	Ranneke
	Vetyperoksidi 30 %	7722-84-1	> 480	6	-2.1	Kämmen

Läpäisevyyssajat EN ISO 374: 2016:n mukaan						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Ei suositeltu	Roiskesuojaus		Keskitason suojaus		Korkea suojaus	
Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmen- tai rannekealueella. Testit suoritettiin käyttämällä virallisia, vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Haluamme painottaa, että läpäisevyyssajat eivät ole sama kuin turvallinen käyttöaika. Turvallinen käyttöaika voi vaihdella riippuen siitä, puetaanko henkilönsuojain oikein, ympäristön lämpötilasta, kemikaalin myrkyllisyydestä ja muista tekijöistä. Tässä annetut läpäisevyyssiedot rajoittuvat pääsuojamateriaaliin. Läpäisevyyssajat voivat vaihdella henkilönsuojainten saumojen, vetoketjujen, visiirien tai muiden liitännöiden tai komponenttien ympärillä. Organisaation terveydestä ja turvallisuudesta vastaavan henkilön vastuulla on tehdä riskien arviointi ennen asianmukaisen henkilönsuojaimen valintaa käsillä olevaan tehtävään. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoa-antavina ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.						

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> E-mail info.europe@ansell.com

