


Steriilit polyselluloosakuitupyyhkeet

Steriilit BioClean Oryx -kuitupyyhkeet on valmistettu vesineulatusta polyselluloosasta. Niillä on erinomaiset imuominaisuudet, ne ovat vähän nukkaavia, sileitä, kestäviä ja vahvoja. Niissä ei ole optisia kirkasteita tai valkaisuaineita ja ne on pakattu ISO-luokan 5 puhdistilassa varmistamaan pienhiukkasten ja irtoavien kappaleiden alhaiset tasot.

Key Features and Benefits

Ei sisällä optisia kirkasteita tai valkaisuaineita
Vähän nukkautuva
Erinomaiset imukykyominaisuudet
Erinomainen vahvuus ja kestävyys



Teollisuudenalat

- Säädellyt ja kriittiset ympäristöt
- Tuotanto ja valmistus



BioClean™ Oryx BOWS 9B

FYYSISET OMINAISUUDET

Vetolujuus (N)	Machine Direction	98
	Cross Direction	42
Absorption	Extrinsic Sorbency Capacity (ml/m ²)	305.90
	Intrinsic Sorbency Capacity (ml/g)	4.60

Typical Extractable Ions					
	Sodium	Potassium	Magnesium	Calcium	Chloride
(µg/cm ²)	0.422	0.038	0.116	0.228	0.07

ND = Not Detected, NT = Not Tested

Particle generation (>0.5µm) orbital shake method	4.6 x 10 ³ /cm ²		
Particle generation Helmke drum method (average counts per minute)	>=0.3µm	>=0.5µm	>=5.0µm
	1261 DRY / 363 WET*	850 DRY / 170 WET*	85 DRY / 29 WET*

TILAUSTIEDOT

	KOKO	230mm x 230mm (9" x 9")
BOWS 9B	UUELLEENTILAUKSEN NRO	BOWS-9B

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

