



BioClean-C™ Apron with Sleeves BCAS

長袖付き化学療法用防護エプロン-非滅菌

BioClean-C 長袖付き化学療法用防護エプロンは、さまざまな細胞傷害性薬剤から保護します**。軽量ローリント CleanTough 素材で作られたエプロンには、首部分に調整可能な留め具と背中側に結ぶための紐が付いており、超音波溶着加工された長袖の縫い目部分には保護テープが装備されています。

Key Features and Benefits

- 耐透過性に関する ASTM F739-12 規格適合検証済み
- 超音波溶着された縫い目には保護テープ付き
- 背中側に結ぶための紐付き
- 首部分の留め具は調整可能
- 軽量ローリント
- CleanTough 素材



業界

- 管理された重要な環境
- 生産と製造
- 実験室および研究





BioClean-C™ Apron with Sleeves BCAS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

素材	CleanTough™
監査基準	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
規格	ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, カテゴリー III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA
包装の概要	One piece per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 40 outer bags per lined carton (40 pieces). More sustainable packaging: Packed in recyclable plastic packaging and delivered in recycled cardboard shipper cases. Inner and outer bags and liner are made from polyethylene (PE) based film. Always check your local recyclable status as these materials may not be considered suitable for recycling in your location.
生産国	中国
クリーンルームクラス	ISO クラス 4
保存期間	Five (5) years from date of manufacture.
裏地	Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester cuffs.
特性	低微粒子

粉塵脱落試験結果

検査	結果
粉塵脱落試験 (Helmke ドラム試験)	$\geq 0.5\mu\text{m}$ (個/分) <1700

ASTM F739-12 検査方法の結果

薬剤	平均透過時間 (分) Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached $0.1\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$
シスプラチン	>480
カルムスチン	>480
シクロホスファミド	>480
ドキソルビシン塩酸塩	>480
フルオロウラシル	>480
メトトレキサート	>480
エトポシド	>480
パクリタキセル	>480
チオテパ	>456

外部の認定検査施設によって管理された研究施設において得られた結果。

サイズ表

WWW.ANSELL.COM

BCAS-S 胸囲: 84 ~ 92 cm (33 ~ 36 インチ) 身長: 164 ~ 170 cm (5 フィート 4 インチ ~ 5 フィート 6 インチ) サイズ S





BioClean-C™ Apron with Sleeves BCAS

素材の性能試験結果

検査	結果	性能クラス	PERFORMANCE STANDARD
耐摩耗性	>10 cycles	1	EN 12947-2
耐突刺性	>5 N	1	ISO 13996
トラペゾイド引裂試験 (横方向)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
トラペゾイド引裂試験 (縦方向)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
引張強度 (横方向)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
引張強度 (縦方向)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
液体に対する撥水性 - 30% 硫酸 (H ₂ SO ₄)	>90%	3	ISO 6530
液体に対する撥水性 - 10% 水酸化ナトリウム	>90%	3	ISO 6530
液体に対する撥水性 - o-キシレン	>90%	2	ISO 6530
液体に対する撥水性 - 1-ブタノール	>90%	3	ISO 6530
液体の浸透 - 30% 硫酸 (H ₂ SO ₄)	<1%	性能基準 & 規制遵守 3 CE 0598	ISO 6530
液体の浸透 - 10% 水酸化ナトリウム	<1%		ISO 6530
液体の浸透 - o-キシレン	<1%		ISO 6530
液体の浸透 - 1-ブタノール	<1%		ISO 6530
縫い目の強度 ¹	>50 N		ISO 13935-2

ご注文に関する情報

	サイズ	BioClean-C 長袖付き化学療法用防護エプロン
BCAS	追加注文番号	BCAS-S / BCAS-M / BCAS-L / BCAS-XL



PARTIAL BODY PROTECTION ONLY



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話：+32 (0) 2 528 74 00
FAX：+32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center
電話：+603 8310 6688
FAX：+603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
US 電話：+1 800 800 0444
US FAX：+1 800 800 0445
CA 電話：+1 800 363 8340

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
電話：+52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話：+61 1800 337 041
FAX：+61 1800 803 578

英国

Ansell Nitritex
電話：+44 1638 663338
FAX：+44 1638 668890



アンセル、® および ™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許：

www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

細胞毒性作用のある薬剤を扱う場合の防護服の使用に関する具体的なデータについては、製品バリデーションパックを確認するか、アンセルのカスタマーサービスまでお問い合わせください。細胞毒性作用のある薬剤からの保護を目的に防護服を使用する場合は、使用する化学薬品専用の製品を選択してください。



