


非滅菌ポリセルロース ワイプ

BioClean Oryx™ ワイプには水流交絡ポリセルロースが採用されています。非常に優れた吸収性を備え、ローリント、滑らか、耐久性、強固などの利点を特長とします。蛍光染料または美白剤不使用で、ISO クラス 5 クリーンルームでパッケージされ、低レベルの粒子と抽出物を確実にします。

Key Features and Benefits

蛍光染料または美白剤不使用
ローリント
極めて優れた吸収性
非常に優れた強度および耐久性



業界

- 管理された重要な環境
- 実験室および研究
- 生産と製造



BioClean Oryx ワイプ BOWB

物理的特性

切断時引張力 (N)	Machine Direction	98
	Cross Direction	42
Absorption	Extrinsic Sorbency Capacity (ml/m ²)	305.90
	Intrinsic Sorbency Capacity (ml/g)	4.60

Typical Extractable Ions

	Sodium	Potassium	Magnesium	Calcium	Chloride
($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	0.422	0.038	0.116	0.228	0.07

ND = Not Detected, NT = Not Tested

Particle generation ($\geq 0.5\mu\text{m}$) orbital shake method	4.6 x 10 ³ /cm ²		
Particle generation Helmke drum method (average counts per minute)	$\geq 0.3\mu\text{m}$	$\geq 0.5\mu\text{m}$	$\geq 5.0\mu\text{m}$
	1261 DRY / 363 WET*	850 DRY / 170 WET*	85 DRY / 29 WET*

ご注文に関する情報

	サイズ	300mm x 300mm (12" x 12")
BOWB 12	追加注文番号	BOWB 12

詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

アンセル、[®] および [™] は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許：
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

