

# CGL30NITM9

Manoplas aislantes /RABS validados de nitrilo limpios

# Manopla RABS/aislante de nitrilo limpio validada, diseñada para la manipulación de quimiofármacos

- Protección especializada: La manopla aislante de nitrilo BioClean™ Clean CGL30NITM9 se ha sometido a las pruebas ASTM D6978-05, está aprobada para la manipulación de fármacos de quimioterapia y otorga resistencia química al VHP, IPA y otros desinfectantes
- Reducción del riesgo de contaminación:
   Estas manoplas autoclavables para salas limpias son 100% impermeables, lo que minimiza el riesgo de contaminación y proporciona una protección eficaz de brazos y manos.
- Limpieza optimizada: Fabricadas para adaptarse a puertos de 10" (254 mm), estas manoplas se lavan y empaquetan en salas limpias ISO 4, lo que garantiza bajos niveles de partículas.
- Ajuste mejorado: la manopla aislante de nitrilo BioClean™ Clean CGL30NITM9 está especialmente diseñada para reducir la fatiga de las manos.

# CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- Probado según ASTM D6978-05: Manoplas RABS adecuadas para manipular quimiofármacos
- 100% a prueba de fugas de agua: Manoplas aislantes con menor riesgo de contaminación
- Sala blanca ISO 4 procesada: niveles de limpieza excepcionales

#### **Industrias**

- Fabricación Farmacéutica
- Laboratorio de Investigación y Desarrollo
- Preparación de Materias Primas
   WHANSELBIGOM ología
- Fabricación de semiconductores







# CGL30NITM9

Manoplas aislantes /RABS validados de nitrilo limpios

# **FICHA DE DATOS T-CNICOS**

N. I.I.	CCI TONITMO
Modelo	CGL30NITM9
Material	Nitrilo
Color	Blanco
Forma	Ambidiestros
Superficie Externa del Guante	Suave
Tipo de Puño	Con reborde
Normas de Auditoría	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Resumen de Empaque	Una unidad por bolsa interna sellada; una bolsa interna por bolsa externa sellada; una segunda bolsa interna por bolsa externa sellada; 20 bolsas externas por caja interna forrada blanca de polietileno Correx (20 unidades)
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; conservar en lugar seco y en su envase original.  Mantener alejado de fuentes de ozono. Si los productos se almacenan correctamente, como se indica, no perderán sus prestaciones ni cambiarán sus características de forma significativa. Si los productos pueden verse afectados por el envejecimiento o el almacenamiento, la fecha de caducidad se menciona en los materiales de envasado.
País de Origen	Malasia
Tallas Disponibles	9.75
Rango de Funcionamiento de Temperaturas	De -10°C a 120°C
Clase Salas Limpias	Clase 4 ISO
Fecha de Caducidad	Tres (3) años desde la fecha de fabricación.
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k
Nivel de Proteínas	N/A: No contiene látex de caucho natural
Niveles	ASTM D6978, Número CE, EN 388:2016, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, UKCA





# CGL30NITM9

Manoplas aislantes /RABS validados de nitrilo limpios

# **PROPIEDADES FÍSICAS**

	Valores típicos	Método de ensayo
Tallas	9.75	
Longitud (mm/pulg)	840/33	EN ISO 21420
Ancho de la Palma (mm/in)	127 mm	EN ISO 21420
Tamaño de orificio	10"	
Grosor mínimo de la palma (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2
Grosor mínimo de los dedos (mm/mil)	0.60/24	EN 455-2
Grosor mínimo del puño (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2

# PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, EN 388:2016+A1:2018

Riesgo	Nivel de rendimiento
Resistencia a la abrasión	Level 4
Resistencia al corte por cuchilla	Level 1
Resistencia a desgarros	Level O
Resistencia a la perforación	Level 2
ISO 13997 Cut Resistance	Level X

# **INFORMACIÓN PARA PEDIDOS**

	PORT SIZE	10"/254mm
	TALLA	9.75
CGL30NITM9	№ NUEVO PEDIDO	CGL30NITM9

#### Tecnología



Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria











#### Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

#### Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC US T: +1800 800 0444 US F: +1800 800 0445 CA T: +1-800-363-8340

## Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 296 2050

#### Australia

Ansell Limited T: + 61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

## Reino Unido

Ansell Nitritex T: +44 1638 663338 F: +44 1638 668890







