

# Tiempos de paso para la permeabilidad y datos de degradación según la norma EN ISO 374:2016

AlphaTec® Solvex® 37-145

|  | Agente químico             | N° CAS    | Tiempos de paso (minutos) | Índice de protección | Degradación (%) | Sección |
|--|----------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-----------------|---------|
|  | Ácido acético, 99%         | 64-19-7   |                           |                      | 99.6            | Puño    |
|  | Ácido acético, 99%         | 64-19-7   | 41                        | 2                    | 100             | Palma   |
|  | Formaldehído, 37%          | 50-00-0   |                           |                      | 15.6            | Puño    |
|  | Formaldehído, 37%          | 50-00-0   | > 480                     | 6                    | 10.6            | Palma   |
|  | Heptano                    | 142-82-5  |                           |                      | 18.5            | Puño    |
|  | Heptano                    | 142-82-5  | > 480                     | 6                    | 9.4             | Palma   |
|  | Hidróxido de amoníaco, 25% | 1336-21-6 |                           |                      | 50.2            | Puño    |
|  | Hidróxido de amoníaco, 25% | 1336-21-6 | 159                       | 4                    | 38.9            | Palma   |
|  | Hidróxido sódico, 40%      | 1310-73-2 |                           |                      | -11             | Puño    |
|  | Hidróxido sódico, 40%      | 1310-73-2 | > 480                     | 6                    | -5.4            | Palma   |
|  | Peróxido de hidrógeno, 30% | 7722-84-1 |                           |                      | 24.4            | Puño    |
|  | Peróxido de hidrógeno, 30% | 7722-84-1 | > 480                     | 6                    | 15.7            | Palma   |

| Tiempos de paso para la permeabilidad según la norma EN ISO 374:2016  |                                |       |                  |         |                 |       |
|---|--------------------------------|-------|------------------|---------|-----------------|-------|
| 0   | 1                              | 2     | 3                | 4       | 5               | 6     |
| < 10  | 10-30                          | 30-60 | 60-120           | 120-240 | 240-480         | > 480 |
| No recomendado  | Protección contra salpicaduras |       | Protección media |         | Alta protección |       |
| <p>Los datos indicados en esta tabla se basan en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas en el área de la palma o del puño del guante. Estas pruebas se realizaron utilizando métodos de prueba estándar que pueden no manifestarse adecuadamente en alguna de las condiciones de uso final. Queremos destacar que los tiempos de permeabilidad indicados no equivalen a tiempo de uso seguro. El tiempo de uso seguro puede variar dependiendo de si el EPI se pone correctamente o no, de la temperatura ambiente, de la toxicidad de la sustancia química y de otros factores. La información sobre permeabilidad ofrecida aquí se limita al material de protección principal. Los tiempos de paso pueden variar alrededor de costuras, cremalleras, visores u otras uniones o componentes del EPI. Es responsabilidad del profesional de Salud y Seguridad de su empresa realizar una evaluación de riesgos antes de elegir el EPI adecuado para la tarea en cuestión. Dado que Ansell no tiene un conocimiento ni un control detallados de las condiciones de uso final, estos datos se ofrecen sólo a título informativo, declinando Ansell toda responsabilidad.</p> |                                |       |                  |         |                 |       |

## Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J  
 Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium  
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info.europe@ansell.com](mailto:info.europe@ansell.com)

